



# UNLIMITED CREATION

## ANWENDUNGSHINWEISE

# RoyalPuff

RoyalPuff sieht aus wie eine normale Flexfolie und lässt sich auch so verarbeiten. Unter der Transferpresse schäumt sie dann aber zu einem schönen 3D-Effekt auf. Der leicht klebende Liner ermöglicht ein müheloses, präzises Entgittern.

### EIGENSCHAFTEN:



**PU**  
wasser-  
basiert



60 - 500µ



**Baumwolle, Polyester,  
Mischgewebe.**  
Wenig geeignet für Nylon oder  
andere beschichtete Textilien.



40°C

### SCHNEIDEEINSTELLUNGEN:



**Messer**  
30 - 45°



**Niedrig/  
mittel**



30 - 40 cm/s

### TRANSFERBEDINGUNGEN:



145 °C



15s



**Mittel/  
hoch**



**Heiß abziehen**

Flex auf Flex möglich

### ► VERPACKUNG



50 cm

25 m

50 cm


10 m

50 cm

5 m



1. Gespiegelt schneiden



2. Motiv entgittern



3. Motiv transferieren



4. Fertig !

Durch das Aufschäumen wird die Farbe heller und aus Schwarz wird z.B. eher Anthrazit.

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 12 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

**S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE**  
**TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78**  
**www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com**  
**SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027**





# UNLIMITED CREATION

## VERFÜGBARE FARBEN

# RoyalPuff



ALCAZAR  
WHITE 01



VERSAILLE  
LEMON 06



ALHAMBRA  
ORANGE 03



WINDSOR  
RED 04



ROTHSCHILD  
WINE 05



EDINBURG  
PURPLE 07



PENA  
BLUE 08




PRAG  
NAVY 09



OSAKA  
APPLE GREEN 10



QASR AL-HOSN  
CAMEL 11



PELES  
LIGHT GREY 12



BRAN  
BLACK 02

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 12 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

**S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE**  
**TEL. +33 2. 43 53 36 48      FAX +33 2. 43 67 11 78**  
**www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com**  
**SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027**

